

Linea all'acqua

VIVA FONDO UNIVERSALE Serie 0909F



Fondo stucco ad acqua bianco.

CARATTERISTICHE : *Viva fondo universale serie 0909F* è una pittura ad effetto riempitivo necessaria a mascherare la venatura del legno per ottenere una finitura "a poro chiuso". *Viva fondo universale serie 0909F* è caratterizzato da un'ottima carteggiabilità e può essere utilizzato anche su muro al fine di eliminare lievi asperità delle pareti prima della finitura a smalto. Risulta particolarmente adatto come fondo sia per porte e serramenti che per tutte le strutture in legno destinate all'interno o all'esterno .

CONFEZIONI : 0,75 Lt ; 2,5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine acriliche	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,4 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 1 ora • Per carteggiatura 6 ore • Per ricopertura 12 ore • Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	110 – 130 UK	KREBS STORMER UK
SPESSORE SECCO PER MANO ISO 2361	60 -80 µm	Spessimetro Mikrotest IV Micron
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno nudo , legno verniciato , legno trattato con impregnante ecc. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello,rullo pelo, spruzzo a bassa pressione , spruzzo airless	
NUMERO DI MANI	1-2 mani (a seconda della protezione e dello spessore richiesti)	
RESA TEORICA	7-10 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dallo spessore , dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Dal 5 al 10 % (in volume) in funzione del sistema applicativo.	
DILUENTE	Acqua potabile	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : *Viva fondo universale serie 0909F* fondo stucco riempitivo e carteggiabile a secco da applicarsi preferibilmente su legno. Il supporto deve essere predisposto in maniera adeguata.

Linea all'acqua

VIVA FONDO UNIVERSALE Serie 0909F



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto e pulito .

Supporto nuovo / vecchio / già pitturato: Rimuovere eventuali tracce di resina o macchie di sporco. Verificare l'assenza di zone bagnate o di umidità anomala. Carteggiare il legno se necessario avendo cura di completare con carta abrasiva a grana fine. Spolverare accuratamente.

In caso di legno molto assorbente impregnarlo con una mano di **Viva impregnante serie 0909I**.

In presenza di pitture in fase di distacco, rimuovere le parti non aderenti mediante carteggiatura oppure usare lo sverniciatore **Svernifarb serie 12000** riportando a nuovo il legno sottostante .

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

dal 1965

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C .

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it